



VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV SKÚŠOK

uvedených v Protokole o skúškach
č. 40-12-0298

Výrobok: Prírodné kamenivo 8/16
hrubé kamenivo, vápenec

Výrobca: JIVA-TRADE s. r. o.
Štefana Moyzesa 2700/22
926 01 Sereď

Výrobňa: Dechtice

Technické špecifikácie vzťahujúce sa na výrobky:

| | |
|---------------------------|---|
| EN 12620: 2002 + A1: 2008 | Kamenivo do betónu |
| EN 13043: 2002/AC: 2004 | Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch |
| EN 13242: 2002 + A1: 2007 | Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest |

Dátum odberu: 06. 06. 2012

Dátum vypracovania: 18. 06. 2012

Tabuľka 1 – Prírodné kamenivo 8/16 – hrubé kamenivo podľa EN 12620, EN 13242, EN 13043

| Vlastnosť | | Skúšobný predpis | Výsledok skúšky ¹⁾ | EN 12620+A1 | | EN 13242+A1 | | EN 13043 | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Požiadavka | Kategória / deklarovaná hodnota | Požiadavka | Kategória / deklarovaná hodnota | Požiadavka | Kategória / deklarovaná hodnota |
| Zrornosť (prepad sitom) (%) | sito 2 D (31,5 mm) | STN EN 933-1 | 100 | kateg. G _C 85/20 100 % | G _C 85/20 | kateg. G _C 80-20 100 | G _C 80-20 | kateg. G _C 90/10 100 | G _C 90/10 |
| | 1,4 D (22,4 mm) | | 100 | 98 až 100 | | 98 až 100 | | 100 | |
| | D (16 mm) | | 99 | 85 až 99 | | 80 až 99 | | 90 až 99 | |
| | d (8) | | 30 | 0 až 20 | | 0 až 20 | | 0 až 10 | |
| | d/2 (4) | | 5 | 0 až 5 | | 0 až 5 | | 0 až 2 | |
| - Stredné sito D/1,4 (11,2 mm) | | | 65 | 25 až 70 ± 15 | G _T 15 | 25 až 80 ± 15 | G _T C25/15 | 25 až 80 ± 15 | G _{25/15} |
| Obsah jemných zŕn (%) | | STN EN 933-1 | 2,4 | kategória f ₄ ≤ 4 | f ₄ | kategória f ₄ ≤ 4 | f ₄ | kategória f ₄ ≤ 4 | f ₄ |

¹⁾ Protokol 40-12-0298 je v prílohe tohto vyhodnotenia.

